

## **ET - DECKE- štandard 35 mm**

- 1) **PRE TRÁVNIKY 1. A 2. GENERACE – je mäkkší – množství na m<sup>2</sup>**  
15 kg krem. kameň ostrý, frakcia 2 – 5 mm  
15 kg SBR – 75% frakcia 1-4 a 25% frakcia 2-8 vlákna  
2,1 kg CP 326
- 2) **PRE BEŽECKÉ DRÁHY A MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ– je tvrdší – množstvo na m<sup>2</sup>**  
25 kg krem. Kamene 2 – 5 mm  
12,5 kg SBR -75% frakcia 1-4 a 25% frakcia 2-8 vlákna  
2,1 kg CP 326

## **E - DECKE PRE TRÁVNIKY 3. GENERÁCIE**

- 1) **25 mm – na kamenný prach**  
– 17 kg SBR 1-4 50% frakcia 1-4 a 50% frakcia 2-8 vlákna  
- 1,7 kg CP 326
- 2) **14 mm – na pevný podklad**  
10 kg SBR 1-4 50% frakcia 1-4 a 50% frakcia 2-8 vlákna  
1,4 CP 326

**Rovinatost' ca +/- 10 mm na 4 m**