

# Omnisports – technický list

TECHNICKÁ DATA	NORMY	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
<b>CERTIFIKACE &amp; KLASIFIKACE</b>								
Typ podlahové krytiny	EN 14041	Heterogenní kompaktní podlahová krytina	Heterogenní kompaktní podlahová krytina	Heterogenní kompaktní podlahová krytina	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	Heterogenní sportovní podlahová krytina	Heterogenní sportovní podlahová krytina	Heterogenní sportovní podlahová krytina	Heterogenní sportovní podlahová krytina
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
<b>TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY</b>								
Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	2 mm	3.45 mm	5 mm	6.1 mm	7.1 mm	8.3 mm	9.4 mm
Celková hmotnost	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m <sup>2</sup>	3 295 g/m <sup>2</sup>	4 080 g/m <sup>2</sup>	3950 g/m <sup>2</sup>	4795 g/m <sup>2</sup>	6 095 g/m <sup>2</sup>	6 200 g/m <sup>2</sup>
Šířka	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Délka	ISO 24341 (EN 426)	23 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm
<b>POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ</b>								
Apsorbce nárazu	Průměrná naměřená hodnota	-	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
	EN 14808 požadavek	-	-	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 35%
Tření	Průměrná naměřená hodnota	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
	EN 13036-4 požadavek	80 to 110	80 to 110	80 to 110	80 to 110	80 to 110	80 to 110	80 to 110
Vertikální deformace	Průměrná naměřená hodnota	-	≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P1	P1	P2
	EN 14809 požadavek	-	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm
<b>TECHNICKÉ POŽADAVKY</b>								
Odrážecí	Průměrná naměřená hodnota	-	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
	EN 12235 požadavek	-	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1**	Cfl s1**	Cfl s1**	Cfl s1**
Odolnost proti oděru	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Odolnost proti otlaku	Průměrná naměřená hodnota	-	≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	V souladu
	EN 1516 požadavek	-	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
Odolnost proti zátěži	Průměrná naměřená hodnota	-	-	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
	EN 1569 požadavek	-	-	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Hluková redukce v prostoru	NFS 31-074	-	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB	Třída A ≤ 65dB
Teplotní odpor	EN ISO 10456	cca. 0.02 m <sup>2</sup> K/W	cca. 0.05 m <sup>2</sup> K/W	cca. 0.07 m <sup>2</sup> K/W	cca. 0.09 m <sup>2</sup> K/W	cca. 0.10 m <sup>2</sup> K/W	cca. 0.12 m <sup>2</sup> K/W	cca. 0.14 m <sup>2</sup> K/W
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
Celkové VOC emise	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dnech)
<b>BARVY</b>								
		Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8

Všje uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (12/18). \*Ilepená podkládka \*\*GreenLay metoda pokládky  
Pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby je nutné dodržovat. Obrátte se na společnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

**Compact**

**Speed**

**Training**

**Reference Multi-Use**

**Active**

**Excel**

**PurePlay**

**They certified Tarkett Omnisports**

**GreenLay**

(1) Available for Reference Multi-Use, Active, Excel & Pureplay

**Restart Ready**

**10 Year Guarantee**

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnstone – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310